MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60

синтетическое масло для 4-тактных двигателей мотоциклов

Моторное масло высшего сорта для мотоциклетных двигателей MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 изготавливается на основе синтетического базового масла с отличными характеристиками текучести. Синтетическое базовое масло MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 способно эффективно выдерживать интенсивные тепловые и механические напряжения сдвига и обеспечивает превосходную защиту мотоциклетных двигателей высокой мощности, работающих в условиях высоких скоростей. Кроме превосходной защиты от износа, MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 обеспечивает высокую степень чистоты в точках камеры сгорания, характеризующихся наибольшей вероятностью образования отложений (пазы поршневых колец), а также в масляных каналах и масляном радиаторе. Состав моторного масла MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 обеспечивает необходимые условия для смазывания деталей двигателя даже в самых экстремальных условиях эксплуатации.

Применение



- Мотоциклы с воздушным или водяным охлаждением
- Мотоциклы с отдельными или встроенными коробками передач
- Мотоциклы с сухим и мокрым сцеплением
- Мотоциклы с катализатором или без катализатора

Особенности и преимущества

Отличная прочность на сдвиг	Поддерживает надлежащие характеристики в течение длительного времени даже при больших нагрузках и напряжениях сдвига
Высокий индекс вязкости	Низкий начальный крутящий момент во время холодного запуска, устойчивая смазочная пленка при высокой рабочей температуре
Высокая рабочая вязкость	Снижает расход масла и улучшает внутреннюю герметизацию двигателя
Оптимальные характеристики трения	Корректная передача вращающего момента между дисками сцепления

Спецфикации и одобрения

- Класс вязкости: SAE 5W-60
- API SL
- JASO MA2

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	0,859
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	150,2
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	23,6
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	188
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-36
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	230
Щелочное число MSZ ISO 3771:1998 [мг KOH/г]	7,2
Кислотное число ASTM D 664-06 [мг KOH/г]	2,3

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C